

File 351:Derwent WPI 1963-2003/UD,UM &UP=200336
(c) 2003 Thomson Derwent

5/5/1

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

012601008

WPI Acc No: 1999-407112/199935

XRAM Acc No: C99-120443

Processing acrylate-containing reaction mixtures to remove unreacted
alcohol and unsaturated acid

Patent Assignee: BASF AG (BADI)

Inventor: GEISENDOERFER M; PAULUS W

Number of Countries: 027 Number of Patents: 006

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
EP 933353	A1	19990804	EP 99101853	A	19990128	199935 B
DE 19803658	A1	19990805	DE 1003658	A	19980130	199937
JP 11269127	A	19991005	JP 9918680	A	19990127	199953
US 6011176	A	20000104	US 99239971	A	19990129	200008
EP 933353	B1	20020612	EP 99101853	A	19990128	200239
DE 59901687	G	20020718	DE 501687	A	19990128	200255
			EP 99101853	A	19990128	

Priority Applications (No Type Date): DE 1003658 A 19980130

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
-----------	------	-----	----	----------	--------------

EP 933353	A1	G	10	C07C-067/58	
-----------	----	---	----	-------------	--

Designated States (Regional): AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT
LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI

DE 19803658	A1			C07C-067/62	
-------------	----	--	--	-------------	--

JP 11269127	A		6	C07C-067/62	
-------------	---	--	---	-------------	--

US 6011176	A			C07C-051/42	
------------	---	--	--	-------------	--

EP 933353	B1	G		C07C-067/58	
-----------	----	---	--	-------------	--

Designated States (Regional): BE CH DE FR GB IT LI SE

DE 59901687	G			C07C-067/58	Based on patent EP 933353
-------------	---	--	--	-------------	---------------------------

Abstract (Basic): EP 933353 A1

NOVELTY - Organic, polymeric, anionic, water-soluble flocculators are used in the phase separation of organic-aqueous systems containing essentially monomeric acrylates, diacrylates, (poly)ester- or (poly)ether-acrylates and unreacted residues of alcohols and carboxylic acids or anhydrides used for acrylate production.

DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also included for the production of acrylates by:

(a) condensation of alcohol(s) with alpha,beta-unsaturated carboxylic acid(s) or anhydride(s) in organic media; and

(b) washing the organic phase with an organic washing agent.

USE - In the production of monomeric mono- or di-acrylates and (poly)ester- or (poly)ether-acrylates.

ADVANTAGE - The addition of anionic, polymeric flocculators, especially to the aqueous washing liquid, shortens the phase separation

time between the acrylate-containing organic phase and the aqueous phase containing excess unreacted starting materials. This considerably accelerates the removal of excess unsaturated acid and increases the yield (due to the formation of a clear phase interface) without impairing the properties of the products (polymer processability, mechanical properties of UV-cured film etc.)

pp; 10 DwgNo 0/0

Title Terms: PROCESS; ACRYLATE; CONTAIN; REACT; MIXTURE; REMOVE; UNREACTED; ALCOHOL; UNSATURATED; ACID

Derwent Class: A23; A25; A28; A41; A97; E19

International Patent Class (Main): C07C-051/42; C07C-067/58; C07C-067/62

International Patent Class (Additional): C02F-001/56; C07B-063/04;

C07C-067/08; C07C-067/52; C07C-069/533; C07C-069/54

File Segment: CPI

File 351:Derwent WPI 1963-2003/UD,UM &UP=200336
(c) 2003 Thomson Derwent

5/5/5

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

001890577

WPI Acc No: 1978-B9815A/197810

Self-commutating MOS FET prodn. - uses insulating film for control
contact through which ions are implanted to form high ohmic layer in
substrate

Patent Assignee: LICENTIA PATENT-VERW GMBH (LICN)

Inventor: OTT G

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
DE 2638867	A	19780302				197810 B

Priority Applications (No Type Date): DE 2638867 A 19760828

Abstract (Basic): DE 2638867 A

The self-commutating MOS field-effect transistor is produced by
implanting non-doped, or compensating, ions into the semiconductor
substrate, in order to produce a high ohmic layer. This implanting is
carried out after the formation of a thin insulating film for retention
of the control contact.


After this implantation a second ion implantation is carried out,
using doped ions, in order to form a channel whose penetration depth in
the semiconductor substrate is smaller than that of the high ohmic
layer. Preferably neon or silicon ions are implanted into the
semiconductor substrate for the formation of the high ohmic layer.

Title Terms: SELF; COMMUTATE; MOS; FET; PRODUCE; INSULATE; FILM; CONTROL;
CONTACT; THROUGH; ION; IMPLANT; FORM; HIGH; OHM; LAYER; SUBSTRATE

Derwent Class: U11; U12

International Patent Class (Additional): H01L-021/26; H01L-029/76

File Segment: EPI



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 0 933 353 A1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
04.08.1999 Patentblatt 1999/31

(51) Int. Cl. 6: **C07C 67/58, C07C 67/62,
C07C 69/54**

(21) Anmeldenummer: **99101853.2**

(22) Anmeldetag: **28.01.1999**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: **30.01.1998 DE 19803658**

(71) Anmelder: **BASF AKTIENGESELLSCHAFT
67056 Ludwigshafen (DE)**

(72) Erfinder:
• **Paulus, Wolfgang
55128 Mainz (DE)**
• **Gelsendörfer, Matthias
67435 Neustadt (DE)**

(74) Vertreter: **Kinzebach, Werner, Dr. et al
Ludwigsplatz 4
67059 Ludwigshafen (DE)**

(54) **Verwendung von anionischen Flockungsmitteln bei der organisch-wässrigen
Phasentrennung**

(57) Verwendung von organischen, polymeren, an-
ionischen wasserlöslichen Flockungsmitteln bei der
Phasentrennung eines organischwässrigen Systems,
das im Wesentlichen monomere Acrylate, Diacrylate,

(Poly)esteracrylate oder (Poly)etheracrylate und nicht-
umgesetzte Reste der für die Acrylat-Herstellung ver-
wendeten Alkohole, Carbonsäuren oder Carbonsäure-
anhydride enthält.

EP 0 933 353 A1

Beschreibung

[0001] Die Herstellung von (Poly)esteracrylaten, (Poly)etheracrylaten oder monomeren Acrylaten erfolgt üblicherweise durch Veresterung von (Poly)esterpolyolen, (Poly)etherpolyolen oder Alkanolen mit α,β -ethylenisch ungesättigten Carbonsäuren oder deren Anhydriden. Entsprechende Herstellungsverfahren sind beispielsweise in N. S. Allen, M. A. Johnson, P. Oldring (Hrsg.) und M. S. Salim, Chemistry & Technology of UV & EB-Curing Formulations for Coatings, Inks & Paints, Vol. 2, SITA Technology, London 1991, beschrieben.

[0002] Die Veresterung ist eine Gleichgewichtsreaktion, bei der das Gleichgewicht üblicherweise unter anderem dadurch in Richtung der Esterbildung verschoben wird, dass man die Carbonsäure im Überschuss zugibt. Üblicherweise entfernt man nach der Veresterung überschüssige α,β -ethylenisch ungesättigte Carbonsäure, die beispielsweise wegen ihres Geruchs oder ihrer Reizwirkung die Verwendbarkeit des Veresterungsproduktes beeinträchtigen könnte, indem man die überschüssige Säure destillativ entfernt oder das Reaktionsgemisch ein- oder mehrmals mit wässrigen Medien wäscht.

[0003] Das Waschverfahren hat jedoch den gravierenden Nachteil, dass sich die das Veresterungsprodukt enthaltende organische Phase nur langsam von der die überschüssige Carbonsäure enthaltenden wässrigen Phase trennt. Die Vervollständigung der Phasentrennung erfordert lange Standzeiten, die bei der Herstellung von monomeren Acrylaten, (Poly)esteracrylaten oder (Poly)etheracrylaten im großtechnischen Maßstab mehrere Stunden betragen können. Die Herstellung dieser Acrylate wird dadurch erheblich verteuert.

[0004] Üblicherweise setzt man zur Beschleunigung der Phasentrennung zwischen organischen und wässrigen Phasen sogenannte Emulsionsbrecher oder Demulgatoren ein. Beispiele für solche Emulsionsbrecher sind niedermolekulare Verbindungen, wie Salze von Fettsäuren oder Sulfonsäuren sowie die Säuren selbst und höhermolekulare oberflächenaktive Produkte auf Basis von Ethylenoxid- oder Propylenoxidaddukten. Letztere sind nichtionogene Verbindungen, wie z. B. die unter der Handelsbezeichnung Separol® von der BASF AG, Ludwigshafen vertriebenen Substanzen. Von der Anmelderin durchgeführte Versuche mit solchen Emulsionsbrechern zeigten jedoch, dass sie keine Beschleunigung der Phasentrennung zwischen organischen Phasen, die die oben genannten Acrylate enthalten, und wässrigen Phasen, welche die zur Acrylatherstellung eingesetzten Alkohole, Carbonsäuren bzw. Anhydride enthalten, bewirken.

[0005] Die Möglichkeit einer Verwendung von Flockungsmitteln zur Beeinflussung der Phasentrennung wurde im Stand der Technik bisher nicht diskutiert. Flockungsmittel werden üblicherweise zu völlig anderen Zwecken eingesetzt, nämlich um das sogenannte Zeta-Potential kolloidal gelöster Teilchen so zu beeinflussen, dass ein Ausflocken der Feststoffteilchen aus der kolloidalen Flüssigkeit bewirkt wird.

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Phasentrennzeiten organisch-wässriger Lösungssysteme bei der Herstellung von monomeren Acrylaten, (Poly)esteracrylaten oder (Poly)etheracrylaten gegenüber dem Stand der Technik zu verkürzen.

[0007] Überraschenderweise wurde gefunden, dass die Zugabe eines organischen, polymeren, anionischen wasserlöslichen Flockungsmittels zur Verkürzung der Phasentrennzeiten zwischen monomeren Acrylaten, (Poly)esteracrylate oder (Poly)etheracrylate enthaltenden organischen Phasen und wässrigen Phasen, insbesondere dem zum Entfernen überschüssiger Reaktanden der Acrylatherstellung verwendeten wässrigen Waschmedium, führt.

[0008] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher die Verwendung von organischen, polymeren, anionischen wasserlöslichen Flockungsmitteln bei der Phasentrennung eines organisch-wässrigen Systems, das im Wesentlichen monomere Acrylate, Diacrylate, organische (Poly)esteracrylate oder (Poly)etheracrylate und nichtumgesetzte Reste der für deren Herstellung verwendeten Reaktanden, insbesondere Alkohole und Carbonsäuren oder Carbonsäureanhydride, enthält.

[0009] Die oben genannten organischen Acrylat-Komponenten und nichtumgesetzten Anteile von Alkoholen und Carbonsäuren oder Anhydriden liegen üblicherweise gelöst in dem organisch-wässrigen System vor. Im Gegensatz zur Acrylat-Komponente besitzen die ebenfalls enthaltenen Alkohole bzw. Carbonsäuren und Anhydride jedoch eine deutlich höhere Löslichkeit in wässrigen Medien.

[0010] Üblicherweise spricht der Fachmann auch dann von Ester-, Ether- oder monomeren Acrylaten, wenn deren Ausgangsverbindungen nicht mit Acrylsäure, sondern mit einer anderen α,β -ethylenisch ungesättigten Carbonsäure verestert wurden. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird diese Terminologie beibehalten.

[0011] Die erfindungsgemäße Verwendung weist gegenüber dem Stand der Technik einige überraschende Vorteile auf:

I. Das Entfernen überschüssiger α,β -ethylenisch ungesättigter Carbonsäure kann durch die Verkürzung der Phasentrennzeiten erheblich beschleunigt werden.

II. Der Einsatz anionischer Flockungsmittel erhöht die erzielbare Ausbeute, da die Flockungsmittel die Ausbildung einer klaren Phasengrenze bewirken.

III. Die anwendungstechnischen Eigenschaften der Oligo-/Polyesteracrylate oder Oligo-/Polyetheracrylate, wie Formulierbarkeit und mechanische Eigenschaften der UV-gehärteten Filme werden durch den Zusatz anionischer Flockungsmittel nicht beeinträchtigt.

5 Brauchbare anionische Polymere:

[0012] Erfindungsgemäß verwendet man vorzugsweise wasserlösliche anionische Flockungsmittel, die ausgewählt sind unter funktionalen hochmolekularen Polymeren, die anionischen Carbonsäure-, Sulfonsäure-, Phosphorsäure- und/oder Phosphonsäurefunktionen, insbesondere Carbonsäurereste, in neutralisierter Form oder in Salzform sowie
 10 gegebenenfalls weitere polare Reste, wie Carbonsäureamidreste enthalten. Erfindungsgemäß geeignete anionisch modifizierte Flockungsmittel sind mit Hilfe herkömmlicher Polymerisationsverfahren dadurch erhältlich, dass man wenigstens ein ethylenisch ungesättigtes, eine anionische oder anionisierbare Seitengruppe tragendes Monomer, beispielsweise ausgewählt unter Acrylsäure, Methacrylsäure, Vinylsulfonsäure, Vinylphosphonsäure, Itaconsäure, 2-Acrylamidomethylpropaneulfonsäure, Sulfopropylacrylat und Sulfopropylmethacrylat, mit wenigstens einem weiteren
 15 nicht-ionischen Comonomeren, wie z. B. ausgewählt unter Acrylamid, Methacrylamid, N-Vinylformamid, N-Vinylacetamid, N-Vinylmethylacetamid, N-Vinylmethylformamid, Vinylacetat und Vinylpyrrolidon, copolymerisiert. Weiterhin wäre es denkbar, anionische funktionale Gruppen durch Veresterung von Carboxylgruppen mit einem Polyol, z. B. Ethandiol, und weitere Umsetzung der verbleibenden freien Hydroxylgruppen, z. B. mit Schwefelsäure oder Phosphorsäure, in das hochmolekulare Polymer einzuführen. Insbesondere verwendet man erfindungsgemäß anionisch modifiziertes, hochmolekulares Polyacrylamid, beispielsweise erhältlich durch Copolymerisation von (Meth)Acrylamid und (Meth)acrylsäure.

[0013] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung bevorzugt verwendbare anionische Flockungsmittel weisen bei einer Konzentration von 0,01 % Polymer in VE-Wasser eine Viskosität im Bereich von 11 bis 13, insbesondere 12 bis 12,5 mPa·s, gemessen mit einem Rheomat 30 der Fa. Contraves, auf. Vorzugsweise verwendet man anionische Flockungsmittel, die eine Ladungsdichte im Bereich von 1 bis 10, insbesondere von 4 bis 9 (Milliäquivalent Na-Acrylat pro Gramm Substanz), aufweisen. Das Molekulargewicht der bevorzugt verwendbaren anionischen Flockungsmittel liegt im Bereich von 4 bis 22, insbesondere von 10 bis 20 Megadalton. Besonders geeignete Flockungsmittel sind die unter der Handelsbezeichnung Sedipur® von der BASF AG, Ludwigshafen vertriebenen, anionischen Produkte.

[0014] Vorzugsweise verwendet man die anionischen Flockungsmittel in einer Konzentration von etwa 10 bis 1000 ppm, besonders bevorzugt etwa 50 bis 200 ppm, bezogen auf das wässrige Waschmedium.

[0015] Die wässrige Komponente (Phase) des organisch-wässrigen Systems enthält vorzugsweise ionische Verbindungen, wie Alkali- oder Erdalkalimetallhalogenide, insbesondere NaCl, CaCl₂, MgSO₄ oder KCl in Mengen von etwa 0,1 bis 30, insbesondere etwa 1 bis 25 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der wässrigen Komponente, um die Phasentrennung zu beschleunigen. Es ist außerdem bevorzugt, der wässrigen Komponente basische Verbindungen, beispielsweise NaOH, Ca(OH)₂ oder KOH, zuzusetzen, um die überschüssige α,β -ethylenisch ungesättigte Carbonsäure zu neutralisieren. Die wässrige Komponente stellt eine Waschphase für die organische, acrylathaltige Phase dar. Die Waschphase kann der organischen Phase ein- oder mehrmals mit gleicher oder wechselnder Zusammensetzung zugegeben werden.

[0016] Der erfindungsgemäße Einsatz der anionischen Polymere bietet sich vor allem dort an, wo in der organischen Phase gut lösliche Acrylate im Gemisch mit besser wasserlöslichen Verbindungen, wie Carbonsäure, anfallen. Als Beispiele hierfür können genannt werden:

a) Die Herstellung von Polyester- und Polyetheracrylaten durch Kondensation von α,β -ethylenisch ungesättigten Carbonsäuren mit Alkanolen, wie Polyesterolen bzw. Polyetherolen; wie z. B. von Polymeren, die unter der Handelsbezeichnung Laromer® von der BASF AG, Ludwigshafen vertrieben werden.

b) Die Herstellung niedermolekularer Acrylatverbindungen in Waschfahrweise.

[0017] Je nach Einsatzgebiet sind demzufolge unterschiedliche Stoffgemische zu trennen.

[0018] Gemäß einem ersten Anwendungsgebiet der Erfindung umfasst die organische Komponente (Phase) des organisch-wässrigen Systems vorzugsweise Polyesteracrylate oder Polyetheracrylate, die durch Kondensation von Alkanolen, insbesondere Polyesterolen bzw. Polyetherolen, mit α,β -ethylenisch ungesättigten Carbonsäuren oder deren Anhydriden oder von endständige Carboxylgruppen tragenden Polyestern mit Hydroxylgruppen aufweisenden Estern der Carbonsäuren in organischer Phase erhältlich sind. Für die Herstellung der Polyester- bzw. Polyetheracrylate brauchbare Reaktanden werden in den folgenden Abschnitten näher erläutert.

α,β -ethylenisch ungesättigte Carbonsäuren:

[0019] Als α,β -ethylenisch ungesättigte Carbonsäuren und deren Anhydride können Mono- und/oder Dicarbonsäuren, z. B. Acrylsäure, Methacrylsäure, Fumarsäure, Maleinsäure, Maleinsäureanhydrid, Crotonsäure, Itaconsäure, etc. oder Gemische davon eingesetzt werden. Bevorzugt werden Acrylsäure und Methacrylsäure eingesetzt.

Polyesterole:

[0020] Geeignete einsetzbare Polyesterole sind lineare und verzweigte Polymere mit endständigen OH-Gruppen, z. B. solche mit zwei OH-Endgruppen.

[0021] Die Polyesterole lassen sich in einfacher Weise durch Veresterung von aliphatischen, cycloaliphatischen und aromatischen Di-, Tri- und/oder Polycarbonsäuren mit Di-, Tri- und/oder Polyolen herstellen.

[0022] Zur Herstellung der Polyesterole geeignete Carbonsäuren sind z. B. Dicarbonsäuren mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen, vorzugsweise 4 bis 15 Kohlenstoffatomen, beispielsweise Malonsäure, Bernsteinsäure, Adipinsäure, Glutarsäure, Pimelinsäure, Korksäure, Sebacinsäure, Dodecandisäure, Phthalsäure, Terephthalsäure, Isophthalsäure, Cyclohexandicarbonsäure, etc. Die Dicarbonsäuren können einzeln oder als Gemische eingesetzt werden.

[0023] Zur Herstellung der Polyesterole geeignete Diole sind z. B. Glykole, bevorzugt Glykole mit 2 bis 25 Kohlenstoffatomen. Beispiele für geeignete Glykole sind z. B. 1,2-Ethandiol, 1,3-Propandiol, 1,4-Butandiol, 1,5-Pentandiol, 1,6-Hexandiol, 1,10-Decandiol, Diethylenglykol, Dipropylenglykol, Tripropylenglykol, 2,2,4-Trimethylpentandiol-1,5, 2,2-Dimethylpropanediol-1,3, 1,4-Dimethylolcyclohexan, 1,6-Dimethylolcyclohexan und ethoxylierte/propoxylierte Ether und ethoxylierte/propoxylierte Produkte des 2,2-Bis-(4-hydroxyphenyl)-propan (Bisphenol-A), etc. Geeignete Triole und Polyole weisen z. B. 3 bis 25, bevorzugt 3 bis 18 Kohlenstoffatome auf. Dazu zählen z. B. Glycerin, Trimethylolpropan, Erythrit, Pentaerythrit, Sorbit, etc. sowie die ethoxylierten/propoxylierten Produkte davon. Geeignete Polyesterole lassen sich ebenfalls durch Polymerisation von Lactonen, z. B. Lactonen mit 3 bis 20 Kohlenstoffatomen, herstellen. Als Lactone für die Herstellung der Polyesterole eignen sich z. B. α,α -Dimethyl- β -propiolacton, γ -Butyrolacton, ϵ -Caprolacton, etc.

[0024] Bei der Herstellung der Polyesteracrylate sind ferner Kondensationsprodukte auf Basis von Hydroxylgruppen aufweisenden Estern α,β -ethylenisch ungesättigter Mono- und/oder Dicarbonsäuren, insbesondere der Acrylsäure und/oder Methacrylsäure, mit mindestens zweiwertigen Alkoholen einsetzbar. Dazu zählen z. B. 2-Hydroxyethylacrylat, 2-Hydroxy-ethylmethacrylat, 2-Hydroxypropylacrylat, 2-Hydroxypropylmethacrylat, 3-Hydroxybutylacrylat, 3-Hydroxybutylmethacrylat, 4-Hydroxybutylacrylat, 4-Hydroxybutylmethacrylat, 6-Hydroxyhexylacrylat, 6-Hydroxyhexylmethacrylat, 3-Hydroxy-2-ethylhexylacrylat, 3-Hydroxy-2-ethylhexylmethacrylat, Di(meth)acrylsäureester des 1,1,1-Trimethylolpropan oder des Glycerins. Diese Hydroxylgruppen aufweisenden Ester können mit endständige Carboxylgruppen tragenden Polyestern kondensiert werden. Die endständige Carboxylgruppen tragenden Polyester sind in üblicher Weise z. B. durch Veresterung der oben genannten Di-, Tri- und/oder Polyole mit Di-, Tri- und/oder Polycarbonsäuren im Überschuss erhältlich.

Polyetherole:

[0025] Als Polyetherole können lineare oder verzweigte endständige Hydroxylgruppen aufweisende Substanzen eingesetzt werden, die Etherbindungen enthalten und ein Molekulargewicht im Bereich von z. B. etwa 250 bis 10 000, vorzugsweise von 250 bis 5000 Dalton, besitzen.

[0026] Geeignete Polyetherole können leicht durch Polymerisation von cyclischen Ethern, wie Tetrahydrofuran, oder durch Umsetzung von einem oder mehreren Alkylenoxiden mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen im Alkylrest mit einem Startermolekül, das zwei aktive Wasserstoffatome enthält, hergestellt werden. Als Alkylenoxide seien beispielsweise Ethylenoxid, 1,2-Propylenoxid, Epichlorhydrin, 1,2- und 2,3-Butylenoxid genannt. Die Alkylenoxide können einzeln, alternierend nacheinander oder als Mischung eingesetzt werden. Als Startermolekül kommen z. B. Wasser, die zuvor genannten Glykole oder Triole, Amine, wie Ethylendiamin, Hexamethyldiamin und 4,4'-Diaminodiphenylmethan sowie Aminoalkohole, wie Ethanolamin, in Betracht.

[0027] Ebenso wie die Polyesterole können auch die Polyetherole allein oder in Mischungen verwendet werden.

[0028] Die Erfindung ist insbesondere brauchbar zur Aufarbeitung eines Reaktionsgemisches das alkoxyliertes, insbesondere ethoxyliertes und/oder propoxyliertes Trimethylolpropantriacyrlat mit einem Alkoxyierungsgrad im Bereich von 3 bis 30, enthält.

[0029] Gemäß einem zweiten Anwendungsgebiet der Erfindung umfasst die organische Komponente (Phase) niedermolekulare Acrylatester, welche im Waschfahrweise aus (Meth)Acrylsäure und (Poly)Alkoholen herstellbar sind. Als Beispiele sind zu nennen monomere Acrylate, wie beispielsweise tert.-Butyl-cyclohexylacrylat, Laurylacrylat, 2-Ethylhexylacrylat, Decandiolacrylat, Hexandiolacrylat, Butandiolacrylat, Tripropylenglykoldiacrylat, Dipropylenglykol-diacrylat, Ethyldiglykolacrylat, Neopentylglykoldiacrylat, Trimethylolpropantriacyrlat, Pentaerythrittriacyrlat so-

wie Pentaerythritetraacrylat.

[0030] Bei den oben beschriebenen Veresterungsreaktionen zur Herstellung der in der organischen Komponente des organisch-wässrigen Systems enthaltenen Acrylate sind als Lösungsmittel insbesondere solche organische Lösungsmittel einsetzbar, deren Siedepunkt unter 110 °C liegt und die mit Wasser azeotrope Gemische bilden. Besonders geeignete organische Lösungsmittel sind Pentan, Hexan, Heptan, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Cyclopentan, Dichlorethan, Toluol, Xylol sowie Ligroin und Petrolether.

[0031] Vorzugsweise wird die Veresterungsreaktion in Gegenwart starker Säuren als Veresterungskatalysatoren durchgeführt. Geeignete Veresterungskatalysatoren sind beispielsweise Schwefelsäure, Phosphorsäure, Alkylsulfonsäuren, Arylsulfonsäuren oder Kationenaustauscher mit Sulfonsäuregruppen, insbesondere jedoch Schwefelsäure, besonders bevorzugt Toluolsulfonsäuren.

[0032] Die Katalysatorkonzentration im Reaktionsgemisch beträgt in der Regel 0,1 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 0,5 bis 5 Gew.-%.

[0033] Vorzugsweise wird die Veresterung in Gegenwart von üblichen Polymerisationsinhibitoren oder von Metallsalzen in einer Menge von jeweils etwa 100 bis 5000 ppm, bezogen auf das Reaktionsgemisch, oder gegebenenfalls Magerluft mit einem O₂-Gehalt $\leq 6\%$ (0,1 bis 1000 l pro Stunde · 1) durchgeführt. Die Reaktionstemperatur für die Veresterung liegt im Allgemeinen bei etwa 70 bis 160 °C, vorzugsweise bei 90 bis 130 °C.

[0034] Die Reaktionszeit beträgt für die Veresterungsreaktion im Allgemeinen 1 bis 24, vorzugsweise 1 bis 16, insbesondere 2 bis 12 Stunden.

[0035] Die Reaktion kann unter Normal-, Unter- und Überdruck durchgeführt werden. Vorzugsweise wird der Druck so eingestellt, dass während der Veresterung das gebildete Wasser abdestilliert, z. B. in Form eines azeotropen Gemisches aus Wasser und organischem Lösungsmittel, wobei die organische Komponente vorzugsweise wieder der Veresterung zugeführt wird. Die Veresterung kann kontinuierlich oder diskontinuierlich durchgeführt werden, wobei die diskontinuierliche Reaktionsdurchführung bevorzugt ist.

[0036] Die Veresterung wird in üblichen Apparaturen durchgeführt, z. B. in einer Veresterungseinheit aus einem oder mehreren beheizbaren Rührreaktoren (Kaskade), die gegebenenfalls mit Kolonnen, Kondensatoren und Phasentrenngefäßen ausgerüstet sind. Der Reaktorinhalt wird durch Rühren, Zwangsumlauf oder andere übliche und geeignete Maßnahmen durchmischt.

[0037] Das nach der Veresterung erhaltene Reaktionsgemisch wird durch einen oder mehrere Waschschriffe in Gegenwart eines oben beschriebenen anionischen Flockungsmittels von überschüssiger, α,β -ethylenisch ungesättigter Carbonsäure befreit. So kann beispielsweise ein dreistufiger Waschschritt durchgeführt werden, indem man das Reaktionsgemisch der Veresterung zunächst mit einer NaCl-haltigen wässrigen Phase wäscht, anschließend mit einer NaOH-haltigen wässrigen Phase neutralisiert und schließlich erneut mit einem NaCl-haltigen wässrigen Medium nachwäscht.

[0038] Vorzugsweise wird vor jedem Waschschritt die jeweils einzusetzende Menge an organischem Flockungsmittel dem wässrigen Waschmedium zugesetzt und erst dann das Waschmedium mit dem Flockungsmittel dem nach der Veresterung erhaltenen Reaktionsgemisch zugegeben. Das Flockungsmittel kann jedoch auch dem wässrig-organischen System direkt zugegeben werden. Die gesamte einzusetzende Menge an organischem Flockungsmittel kann auf einmal zugesetzt oder auch langsam zudosiert werden. Das nach jedem Waschschritt erhaltene, wässrig-organische System wird jeweils in Ruhe belassen, bis die Phasentrennung erfolgt ist. Die Phasentrennung wird durch die erfindungsgemäße Verwendung des anionischen Flockungsmittels erheblich beschleunigt.

[0039] Der Waschvorgang wird in der Regel in einer üblichen Extraktionsapparatur, beispielsweise in einem Rühr- oder Waschkessel, einer Kolonne ohne Energieeintrag, einer gepulsten Kolonne, einer Kolonne mit rotierendem Einsatz, einer Mixer-Settler-Apparatur oder einem Zentrifugalextraktor, vorzugsweise in einem Waschkessel, durchgeführt. Geeignete Apparaturen sind beispielsweise in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 5th ed., CD-ROM-Version, Kap. 3.1.1 bis Kap. 3.1.5 beschrieben.

[0040] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von Acrylaten durch

a) Kondensation von Alkanolen gemäß obiger Definition mit α,β -ethylenisch ungesättigten Carbonsäuren oder deren Anhydriden gemäß obiger Definition in einem organischen Reaktionsmedium und

b) Waschen der organischen Phase mit einem wässrigen Waschmedium, insbesondere zum Entfernen überschüssiger α,β -ethylenisch ungesättigter Carbonsäure,

das dadurch gekennzeichnet ist, dass man Schritt b) unter Verwendung eines anionischen Flockungsmittels gemäß der obigen Definition durchführt.

[0041] Schritt a) wird vorzugsweise wie oben für die Herstellung von Polyesteracrylaten und Polyetheracrylaten erläutert durchgeführt.

[0042] Die folgenden Beispiele und Vergleichsbeispiele erläutern die Erfindung, ohne sie jedoch darauf einzuschrän-

ken:

Allgemeine Versuchsdurchführung

- 5 **[0043]** In einem Waschgefäß wurden 3,7 Liter eines Reaktionsgemisches, das 40 Gew.-% Cyclohexan als Lösungsmittel, etwa 55 Gew.-% alkoxyliertes Trimethylolpropantriacyrlat und etwa 5 Gew.-% Acrylsäure enthielt, in drei Waschschritten, nämlich Vorwäsche (mit 1 Liter), Neutralisation (mit 0,67 Liter) und Nachwäsche (mit 1 Liter) wässrigem Waschmedium von überschüssiger Acrylsäure befreit. Das bei der Vorwäsche eingesetzte Waschmedium enthielt Wasser sowie zur Erleichterung der Phasentrennung NaCl. Das zur Neutralisation eingesetzte Waschmedium enthielt Wasser und NaOH und das zur Nachwäsche eingesetzte Waschmedium Wasser und NaCl. Tabelle 1 zeigt vier Beispiele (1 - 4) für die Verringerung der Phasentrennzeiten durch den Einsatz anionischer Flockungsmittel in einer Konzentration von 100 bzw. 80 ppm in allen drei Waschschritten. Tabelle 1 gibt gleichfalls 4 Vergleichsbeispiele (V1 - V4) an, nämlich ein Vergleichsexperiment ohne Flockungsmittel (Referenz), eines mit einem nicht-ionischen Flockungsmittel, eines mit einem kationischen Flockungsmittel und eines mit einem nichtionischen Emulsionsbrecher.
- 10
- 15 **[0044]** Es ist klar ersichtlich, dass der Einsatz des anionischen Flockungsmittels die Phasentrennzeiten deutlich verkürzt.

20

25

30

35

40

45

50

55

Tabelle 1

Bsp.	Eingesetzte Verbindung	Modifikation	Ladungsdichte ¹⁾	Molekulargewicht (in Mio. Da)	Phasentrennzeit [min] nach			Gesamt-trennzeit
					Vorwäsche	Neutralisation	Nachwäsche	
1	Sedipur ²⁾ 402	anionisch	4	12-16	30	17	25	72
2	Sedipur AF 900	anionisch	9	12-16	25	15	30	70
3	Sedipur AF 404 100 ppm	anionisch	4	16-20	24	15	30	69
4	Sedipur AF 404 80 ppm	anionisch	4	16-20	35	25	30	90
V1	Sedipur NF 104	nichtionisch	-	16-20	42	30	60	132
V2	Sedipur CF 104	kationisch	3	10-12	42	32	65	139
V3	Separol ³⁾ NF 34	nichtionisch	-	-	42	30	35	107
V4	Referenz				42	25	30	97

1) Milliäquivalent Na-Acrylat pro Gramm Substanz

2) Sedipur: Flockungsmittel auf der Basis von Acrylamid oder Acrylsäure

3) Separol: Emulsionsbrecher (propoxyliertes Polyimin in 35%iger Naphthalösung)

Patentansprüche

1. Verwendung von organischen, polymeren, anionischen wasserlöslichen Flockungsmitteln bei der Phasentrennung eines organisch-wässrigen Systems, das im Wesentlichen monomere Acrylate, Diacrylate, (Poly)esteracrylate oder (Poly)etheracrylate und nicht-umgesetzte Reste der für die Acrylat-Herstellung verwendeten Alkohole, Carbonsäuren oder Carbonsäureanhydride enthält.
5
2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Flockungsmittel ausgewählt ist unter funktionalen hochmolekularen Polymeren, die Carbonsäure-, Sulfonsäure-, Phosphorsäure- und/oder Phosphonsäurefunktionen enthalten.
10
3. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Flockungsmittel um ein anionisch modifiziertes Polyacrylamid handelt.
- 15 4. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das anionische Flockungsmittel ein Molekulargewicht von 4 bis 22, insbesondere von 10 bis 20 Megadalton aufweist.
5. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das anionische Flockungsmittel bei einer Konzentration von 0,01 Gew.-% Polymer in vollentsalztem Wasser eine Viskosität im Bereich von 11 bis 13, insbesondere 12 bis 12,5 mPa-s, aufweist.
20
6. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das anionische Flockungsmittel eine Ladungsdichte im Bereich von 1 bis 10, insbesondere von 4 bis 9 Milliäquivalent Natriumacrylat pro g Substanz aufweist.
25
7. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das anionische Flockungsmittel in einer Konzentration von 10 bis 1000 ppm, insbesondere etwa 50 bis 200 ppm, bezogen auf die wässrige Phase des organisch-wässrigen Systems, eingesetzt wird.
- 30 8. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die organische Phase des organisch-wässrigen Systems Polyetheracrylate enthält.
9. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die organische Phase des organisch-wässrigen Systems alkoxyliertes Trimethylolpropantriacrylat enthält.
35
10. Verfahren zur Herstellung von Acrylaten durch
 - a) Kondensation wenigstens eines Alkanols mit wenigstens einer α,β -ethylenisch ungesättigten Carbonsäure oder Anhydrid davon in organischem Medium und
 - 40 b) Waschen der organischen Phase mit einem wässrigen Waschmedium,dadurch gekennzeichnet, dass man Schritt b) unter Verwendung eines Flockungsmittels gemäß der Definition in einem der Ansprüche 1 bis 6 durchführt.
45

50

55



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 99 10 1853

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
A	EP 0 561 264 A (ATOCHEM ELF ITALIA) 22. September 1993 ---	1-10	C07C67/58 C07C67/62 C07C69/54
A	DE 19 54 548 A (BASF AG) 6. Mai 1971 ---	1-10	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 098, no. 004, 31. März 1998 & JP 09 316033 A (TOAGOSEI CO LTD), 9. Dezember 1997 * Zusammenfassung *	1-10	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 011, no. 229 (C-436), 25. Juli 1987 & JP 62 042948 A (ASAHI CHEM IND CO LTD), 24. Februar 1987 * Zusammenfassung * -----	1-10	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			C07C
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort MÜNCHEN		Abschlußdatum der Recherche 23. April 1999	Prüfer Janus, S
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03/82 (PktC03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 99 10 1853

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

23-04-1999

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0561264 A	22-09-1993	IT 1257282 B	12-01-1996
		AT 141253 T	15-08-1996
		DE 69303950 D	19-09-1996
		DE 69303950 T	27-02-1997
		ES 2093298 T	16-12-1996
		FI 931108 A	17-09-1993
		NO 179511 B	15-07-1996

DE 1954548 A	06-05-1971	KEINE	

EPO FORM P4461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82